MERY.CL

MERY

RAPID CEMENT

CEMENTO DE SECADO ULTRA RÁPIDO

Peso neto: 25,0 kg

INSTRUCCIONES

Por su rápido fraguado se recomienda preparar por ½ tineta en un recipiente limpio.
Aplicar entre 3 y 3,5 lts. De agua por tineta. Procurando una densidad plástica y maleable
Revolver de forma mecánica por 3 minutos.
Verter el contenido sobre la superficie directamente. (No necesita compactación)
Dar terminación deseada con herramientas manuales de alisado.
No aplicable en capas.
Almacenamiento: en condiciones secas, frescas y bien ventiladas, almacene en recipientes herméticos para evitar la absorción de humedad.

Deseche el recipiente vacío de acuerdo con las regulaciones locales.

No se recomienda el uso de aditivos de curado.
Después de iniciado el proceso de curado se debe procurar mantener la superficie húmeda.
Los tiempos de fraguado varían entre 5 min. a 2 hrs. donde adquiere su mayor resistencia.

Advertencia de seguridad: manipule el cemento con cuidado. use guantes, gafas y mascarilla. Evite inhalar el polvo.
Enjuague los ojos durante 15 min si se produce contacto. Busque atención médica si es necesario. ver MSDS para detalles completos.

MERY

DESDE LOS 5 MINUTOS

HASTA 2 HORAS, DONDE ADQUIERE SU MAYOR RESISTENCIA

ESPECIAL PARA
INSTALACIÓN DE PILONES/BOLARDOS
PILARES METÁLICOS, MADERA U OTROS MATERIALES

JORGE HIRMAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERYGATES.CL
LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. HORARIO TALLER 9:00 A 17:00 HRS

/MeryGates
/Merygates
cortinasmetalicas
/Tienda virtual
TiendaMery.cl

RAPID CEMENT

CEMENTO DE SECADO ULTRA RÁPIDO

MORTERO DE ANCLAJE DE SECADO ULTRA RÁPIDO DESCRIPCIÓN:

RAPID CEMENT MG, es un mortero cementício de anclaje de fraguado ultra rápido y de resistencia temprana. Fabricado con cementos altamen
te especializados y áridos de granulometría controlada.

Diseñado principalmente para anclajes verticales y horizontales, en hormigón o directamente en el terreno, donde se requiera alta resistencia en poco tiempo. Sus características especiales hacen que RAPID CEMENT MG, pueda ser preparado con áridos de mayor tamíz, en proporción 1:3

5 min. a 2 hrs Donde adquiere su mayor resistencia	**Proporción 1:3**

Rendimiento Tineta de 25 kls de RAPID CEMENT MG en polvo, rinde 16 lts. Aprox.

● USOS:

RAPID CEMENT MG, es utilizado como mortero de alta resistencia mecánica y fraguado ultra rápido, para anclajes de materiales en terreno, que requieran de rápida habilitación.

- **Instalación de pilones/bolardos de acero en suelo**
- **Instalación de pilares metálicos, madera u otros en terrenos**
- **Instalación de Bolardos de seguridad.**
- **Reposición de parches de pavimentos de hormigón con espesores superiores a 3 cm**.

● APLICACIONES:

- El mortero se puede aplicar en cualquier superficie, la cual debe estar limpia, libre de grasas, pinturas o cualquier elemento extraño que pueda impedir su adherencia.

- Para reparación de hormigones se debe retirar todo el hormigón dañado o suelto, procurando que las aristas queden en ángulo recto de un espesor min. De 3cm.

- En caso de estar expuesto a enfierraduras o aceros se recomienda el retiro de todo óxido de las superficies que estarán en contacto con el mortero.

JORGE HIRMAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERYGATES.CL
LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. HORARIO TALLER 9:00 A 17:00 HRS

/MeryGates
/Merygates
cortinasmetalicas
/Tienda virtual
TiendaMery.cl

RAPID CEMENT
CEMENTO DE SECADO ULTRA RÁPIDO

MERY

MEZCLADO

RAPID CEMENT MG, es utilizado como mortero de alta resistencia mecánica y fraguado ultra rápido, para anclajes de materiales en terreno, que requieran de rápida habilitación.

- Instalación de pilotes de acero en suelo

- Instalación de pilares metálicos, madera u otros en terrenos

- Instalación de Bolardos de seguridad.

- Reposición de parches de pavimentos de hormigón con espesores superiores a 3 cm.

APLICACIÓN:

- Por su rápido fraguado se recomienda preparar por ½ tineta en un recipiente limpio.

- Aplicar entre 3 y 3,5 lts. De agua por tineta. Procurando una densidad plástica y maleable

- Revolver de forma mecánica por 3 minutos.

- Verter el contenido sobre la superficie directamente. (No necesita compactación)

- Dar terminación deseada con herramientas manuales de alisado.

- No aplicable en capas.

CURADO

- No se recomienda el uso de aditivos de curado.

- Después de iniciado el proceso de curado se debe procurar mantener la superficie húmeda.

- Los tiempos de fraguado varían entre 5 min. a 2 hrs. donde adquiere su mayor resistencia.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION:

- RAPID CEMENT MG, debe ser almacenado en su envase original, herméticamente sellado y bajo techo. Libre de ambientes húmedos.

- Presentación en tineta de 25 kls. (producto a pedido, consultar por stock)

MANIPULE EL MORTERO CON CUIDADO, USE GUANTES, GAFAS Y MASCARILLA. EVITE INHALAR EL POLVO DE FORMA DIRECTA. EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MIN.

JORGE HIRMAS 2679 - RENCA (+562) 2669 6040 INFO@MERYGATES.CL
LUNES A VIERNES 09:00 A 18:00 HRS. HORARIO TALLER 9:00 A 17:00 HRS

/MeryGates

/Merygates
cortinasmetalicas

/Tienda virtual
TiendaMery.cl